



DISPERTEC C-35

SELLADOR ACRILICO SILICONIZADO

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



COD.FICHA:	FT-380015-E
Nº EDICIÓN:	01
Nº REVISIÓN:	01
FECHA VIGOR:	04/13

Descripción:

Sellador acrílico siliconizado base agua que forma un caucho elástico al evaporar la fase acuosa y presenta excelente adherencia sobre numerosos sustratos utilizados en construcción. Es pintable y no desprende olores. Es impermeable al agua, resistente a la luz solar y rayos ultravioletas (UV), Su excelente resistencia a la intemperie y su alta elasticidad aseguran un perfecto servicio. Aplicable tanto en exterior como en interior. Contiene fungicida evitando la formación de mohos y bacterias.

Datos técnicos:

Composición:	Polímeros acrílicos
Presentación:	Cajas de 24 cartuchos de 300 ml.
Aspecto:	Pasta tixotrópica.
Color:	Transparente / Blanco

Propiedades:	Valor:	Und:	Norma:
PRODUCTO NO CURADO			
Formación de piel (23°C y 50% h.r.)	30-60	min.	M.I.
Tiempo de curado total (23°C y 50% h.r.)	10 – 15	días	M.I.
Densidad	1.04 ± 0.2	g/cm ³	UNE-EN 542
Temperatura de aplicación	De +5 a +35	°C	---
Resistencia a la temperatura en servicio	De -15 a +70	°C	---

Resultados: Ensayados en laboratorio.

Usos y aplicaciones:

- Especialmente indicado para :
- Sellado de juntas y grietas con poco movimiento.
 - Sellado de sanitarios y cocinas.
 - Sellado de carpintería a obra.
 - Sellado de ventanas, puertas y marcos a obra.
 - Bricolaje.

Se adhiere muy bien a: vidrio, acero galvanizado, acero inoxidable, latón, cobre, cerámica, poliéster, fibra vidrio, policarbonato, ABS, poliestireno, PVC rígido, ladrillo, hormigón, mortero, piedra caliza, granito, aluminio anodinado, aluminio pulido, madera, etc....

Se recomienda realizar pruebas de adhesión sobre cualquier material no conocido por el usuario.

Instrucciones de uso:

Para lograr una perfecta adhesión al sustrato, las superficies tienen que estar limpias y libres de polvo, grasa, aceites, agua, polución, óxidos, etc..., para ello en ciertas ocasiones además de un tratamiento mecánico se recomienda realizar una limpieza con disolventes orgánicos (alcohol, acetona ó MEK) hasta eliminar por completo todos los contaminantes. No utilizar nunca jabones, detergentes o agua. Colocar la boquilla sobre el cartucho y cortar esta al ancho deseado de junta; presionar el sellador con la pistola de aplicación para cubrir perfectamente toda la junta, y que sus flancos, queden rellenos, extender con espátula, esponja o con el dedo humedecido, para el color transparente al principio el color es blanco pero se volverá transparente pasados 10-15 días. Cualquier modificación de la junta se ha de llevar a cabo antes de que el tiempo de formación de piel finalice. Antes de proceder al pintado en caso necesario esperar al menos 2 horas para pintar con pintura de látex o 24 horas en caso de pintura alquídica.

Seguridad e higiene:

Para más información, consulte la hoja de seguridad.

Almacenaje:

Almacenar en un ambiente fresco, seco y bien ventilado entre +5 y +35° C, lejos de fuentes de calor y humedad. Caducidad: 12 meses en su envase original sin abrir.

Limpieza:

Producto curado: Medios mecánicos.

Producto fresco: Con agua.

Nota:

La información técnica ofrecida por QS ADHESIVOS & SEALANTS, S.L., ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén involucrados.

El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son adecuados para el proceso y el uso en cuestión.

En cualquier caso nuestra responsabilidad queda limitada al valor de los bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones Generales de Venta y Distribución.