



DISPERTEC ME-5338

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

COD.FICHA:	FT-230007-E
Nº EDICIÓN:	01
Nº REVISIÓN:	01
FECHA VIGOR:	09/2012

Descripción y aplicaciones:

Cola blanca unilateral en dispersión acuosa con excelente adhesión sobre múltiples sustratos.

Forrado de molduras para cajones, armarios, etc.

Excelente adhesión sobre folios o láminas de PVC con tableros o placas de aglomerado y MDF.

Datos técnicos:

Composición:	Polímeros vinílicos modificados.
Presentación:	Garrafas de 30 kg Contenedor de 1200 kg
Aspecto:	Líquido viscoso.
Color:	Dispersión: Blanco. Film: Transparente

Propiedades:	Valor:	Und:	Norma:
Viscosidad Brookfield: (23°C, R5-20rpm)	8.000 – 12.000	mPa·s	UNE-EN 12092
pH (23°C)	7 – 9		M.I.
Densidad (23°C):	1,37 ± 0,02	g/cm ³	UNE-EN 542
Tiempo abierto (23°C):	4-5	Min.	M.I.
MTFF:	0 - 2	°C	M.I.
Fuerza de pelado a 23°C (180°) (7 días)	2 - 3	N/mm	M.I.
Resistencia al calor	70	°C	M.I.

Resultados: Ensayados en laboratorio.

Características:

- Elevado poder adhesivo sobre PVC y madera

Instrucciones de uso:

Remover el producto antes de su utilización. A continuación aplicar una capa fina de adhesivo (150-250 g/m²) sobre las superficies a unir, y someter ambas partes bajo presión. El tiempo abierto y de prensado varía según las condiciones ambientales. Las superficies a unir han de estar exentas de polvo, aceites, grasas, y tener una superficie lisa.

En máquinas continuas se puede trabajar hasta 40-45 m/min. dependiendo de las condiciones ambientales de la fábrica (temperatura y humedad relativa)

Seguridad e higiene:

Para más información, consulte la hoja de seguridad.

Almacenaje:

DISPERTEC ME-5338 puede ser almacenado al menos 1 año desde la fecha de fabricación manteniendo el producto alejado de la luz solar directa y protegido de la heladas (entre +10 y +25°C).

Limpieza:

En húmedo: con agua.

Producto seco: agua caliente o medios mecánicos.

Nota:

La información técnica ofrecida por QS ADHESIVOS & SEALANTS, S.L., ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén involucrados.

El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son adecuados para el proceso y el uso en cuestión.

En cualquier caso nuestra responsabilidad queda limitada al valor de los bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones Generales de Venta y Distribución.