



# DISPERTEC ME-6324

Pasta adhesiva especial  
Poliestireno Expandido

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

|              |             |
|--------------|-------------|
| COD.FICHA:   | FT-570001-E |
| Nº EDICIÓN:  | 01          |
| Nº REVISIÓN: | 00          |
| FECHA VIGOR: | 10/12       |

## Descripción:

Pasta -Adhesiva cremosa en dispersión. Posee un excelente agarre en húmedo. Especialmente formulada para la fijación de piezas de poliestireno expandido.

## Datos técnicos:

|               |   |
|---------------|---|
| Composición:  | Copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. |
| Presentación: | Cubos de 1.5 y 25 Kg                        |
| Aspecto:      | Pasta viscosa.                              |
| Color:        | Beige.                                      |

| Propiedades:                                     | Valor:               | Und:              | Norma:     |
|--|----------------------|-------------------|------------|
| Viscosidad Brookfield:                           | Producto tixotrópico | ---               | ---        |
| pH (23°C)  | 7 - 8                |                   | M.I.       |
| Densidad (23°C)                                  | 1.60 ± 0.02          | g/cm3             | UNE-EN 542 |
| Tiempo abierto (23°C y 50% de H.r.)              | 10 - 15              | Min.              | M.I.       |
| Temperatura ambiental limite para aplicación     | +5 / +35             | °C                | M.I.       |
| Rendimiento aproximado (dependiendo del soporte) | 0.3 - 0.5            | Kg/m <sup>2</sup> | M.I.       |

Resultados: Ensayados en laboratorio.

## Usos y aplicaciones:

Especialmente indicado para la colocación de placas o molduras de poliestireno expandido en techos y paredes. Adhiere sobre hormigón, cemento, yeso, madera, etc....

## Instrucciones de uso:

El soporte donde se va a aplicar debe estar limpio y exento de polvo, suciedad, partículas sueltas, restos de lechada o desencofrante. Las superficies deben estar húmedas pero no encharcadas.

Remover el producto antes de usar. Aplicar el adhesivo mediante llana o espátula, dejar secar brevemente (3 a 5 minutos). A continuación colocar las piezas a unir ejerciendo una ligera presión durante 1-2 minutos. El tiempo de fraguado del adhesivo es menor de 24 horas.

## Seguridad e higiene:

No precias precauciones especiales para su uso. Para más información solicite hoja de seguridad.

## Almacenaje:

Mantener el producto alejado de la luz solar directa y proteger de las heladas, evitando temperaturas por debajo de 5°C y por encima de 35°C.  
Caducidad: 12 meses.

## Limpieza:

La limpieza de las herramientas se realizará con agua inmediatamente después de su aplicación. El producto seco se eliminará con medios mecánicos.

### Nota:

La información técnica ofrecida por QS ADHESIVOS & SEALANTS, S.L., ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén involucrados.

El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son adecuados para el proceso y el uso en cuestión.

En cualquier caso nuestra responsabilidad queda limitada al valor de los bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones Generales de Venta y Distribución.