




DISPERTEC ME-6329

Pasta adhesiva para azulejos

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification		
COD.FICHA:	FT-570002-E	
Nº EDICIÓN:	01	
Nº REVISIÓN:	00	
FECHA VIGOR:	10/12	

Descripción:

Masilla-adhesivo lista al uso especialmente formulado para la colocación de azulejos y material cerámico sobre paredes y suelos.

Datos técnicos:

Composición:	Copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
Presentación:	Cubos de 5 y 25 Kg
Aspecto:	Pasta viscosa.
Color:	Gris, beige.

Propiedades:	Valor:	Und:	Norma:
Viscosidad Brookfield:	Producto tixotrópico	---	---
pH (23°C)	7 - 8		M.I.
Densidad (23°C)	1.85 ± 0.02	g/cm ³	UNE-EN 542
Tiempo abierto (23°C y 50% de H.r.)	10 - 15	Min.	M.I.
Temperatura ambiental límite para aplicación	+5 / +35	°C	M.I.
Rendimiento aproximado (dependiendo del soporte)	0.8 - 1.2	Kg/m ²	M.I.

Resultados: Ensayados en laboratorio.

Características:

DISPERTEC ME-6329 es un producto adecuado para pegar piezas cerámicas y de gres, mosaicos y en general todo tipo de piezas que posean cierta absorción.

Su consistencia de mortero, hace que pueda soportar el peso de azulejos cerámicos en su colocación como alicatado vertical.

Válido para el uso tanto en interiores como en exteriores.

Posee una excelente adherencia a todo tipo de materiales de construcción: mortero, hormigón, ladrillo y cualquier soporte que no vaya a experimentar grandes movimientos.

No se precisa una nivelación previa del soporte al cual se va a pegar, ya que presenta una buena tixotropía y gran manejabilidad para su nivelación.

Instrucciones de uso:

El soporte donde se va a aplicar debe estar limpio y exento de polvo, suciedad, partículas sueltas, restos de lechada o desencofrante. Las superficies deben estar húmedas pero no encharcadas.

Conviene agitar bien el producto antes de su aplicación con un agitador mecánico a baja velocidad. Extender una capa fina del producto sobre la superficie en tramos pequeños usando una llana o espátula dentada. Peinar sobre la superficie de la pasta para obtener una superficie a modo de "surcos". Colocar el material cerámico o azulejo a fijar, haciendo una presión leve hasta colocarlo correctamente. Para el relleno de juntas se aconseja esperar 24 horas.

Seguridad e higiene:

No precias precauciones especiales para su uso. Para más información solicite hoja de seguridad.

Almacenaje:

Mantener el producto alejado de la luz solar directa y proteger de las heladas, evitando temperaturas por debajo de 5°C y por encima de 35°C. Caducidad: 12 meses.

Limpieza:

La limpieza de las herramientas se realizará con agua inmediatamente después de su aplicación.

Nota:

La información técnica ofrecida por QS ADHESIVOS & SEALANTS, S.L., ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén involucrados.

El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son adecuados para el proceso y el uso en cuestión.

En cualquier caso nuestra responsabilidad queda limitada al valor de los bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones Generales de Venta y Distribución.