



# DISPERTEC UNIPLUS

## COLA BLANCA

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

|              |             |
|--------------|-------------|
| COD.FICHA:   | FT-220036-E |
| Nº EDICIÓN:  | 01          |
| Nº REVISIÓN: | 01          |
| FECHA VIGOR: | 01/2017     |

### Descripción y aplicaciones:

Adhesivo en dispersión acuosa de uso general.  
Pegado de madera, papel, cartón, estratificados, tela, cuero, etc....  
Ideal para la industria de la madera, bricolaje, trabajos de arte y manualidades.

### Datos técnicos:

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Composición:</b>  | Polímeros vinílicos modificados.   |
| <b>Presentación:</b> | Envases de 125, 250, 500 y 750 ml.<br>Garrafas de 5 y 25 Kg.<br>Contenedores de 1000 Kg. |
| <b>Aspecto:</b>      | Líquido viscoso.   |
| <b>Color:</b>        | Dispersión: Blanco<br>Film: Transparente   |

| Propiedades:                                      | Valor:         | Und:              | Norma:       |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Viscosidad Brookfield:</b><br>(23°C, R5-20rpm) | 8.000 – 12.000 | mPa·s             | UNE-EN 12092 |
| <b>pH (23°C)</b>                                  | 4 – 6          |                   | M.I.         |
| <b>Densidad (23°C):</b>                           | 1,08 ± 0,02    | g/cm <sup>3</sup> | UNE-EN 542   |
| <b>Tiempo abierto (23°C):</b>                     | 15-20          | Min.              | M.I.         |
| <b>MTFF:</b>                                      | 5 - 7          | °C                | M.I.         |

Resultados: Ensayados en laboratorio.

### Características:

- Alta viscosidad
- Tiempo abierto largo
- Gran versatilidad

### Instrucciones de uso:

Remover el producto antes de su utilización. A continuación aplicar una capa fina de adhesivo sobre una de las superficies a unir, y someter ambas partes bajo presión. El tiempo abierto y de prensado varía según las condiciones ambientales. Las superficies a unir han de estar exentas de polvo, aceites, grasas, y tener una superficie lisa.

### Seguridad e higiene:

Para más información, consulte la hoja de seguridad.

### Almacenaje:

DISPERTEC UNIPLUS puede ser almacenado al menos 1 año desde la fecha de fabricación manteniendo el producto alejado de la luz solar directa y protegido de la heladas (entre +10 y +35°C).

### Limpieza:

En húmedo: con agua.  
Producto seco: agua caliente o medios mecánicos.

#### Nota:

La información técnica ofrecida por QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L., ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén involucrados.

El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son adecuados para el proceso y el uso en cuestión.

En cualquier caso nuestra responsabilidad queda limitada al valor de los bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones Generales de Venta y Distribución.